PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 7:

H01L 23/522

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

MC, NL, PT, SE).

WO 00/17928

A1 (43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

30. März 2000 (30.03.00)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE99/02927

(22) Internationales Anmeldedatum:

14. September 1999

(14.09.99)

Veröffentlicht

(30) Prioritätsdaten:

198 43 624.6

23. September 1998 (23.09.98)

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2,

D-80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): ENGELHARDT, Manfred [DE/DE]; Edelweissstrasse 1A, D-83620 Feldkirchen-Westerham (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: **AKTIENGE-**SIEMENS SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, D-80506 München Mit internationalem Recherchenbericht.


Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU,

(81) Bestimmungsstaaten: JP, KR, US, europäisches Patent (AT,

(54) Title: INTEGRATED CIRCUIT AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME

(54) Bezeichnung: INTEGRIERTE SCHALTUNGSANORDNUNG UND VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG



(57) Abstract

The invention relates to an integrated circuit wherein a first barrier layer (7) and a second insulating layer (8) are located above a first conductive structure (6), which is embedded in a first insulating layer (4). A contact hole (10) is provided in said first barrier layer and second insulating layer, said contact hole extending as far as the first conductive structure (6). The side walls of the contact hole (10) are provided with spacers above the first barrier layer (7). These spacers act as diffusion barriers and extend as far as the surface of the first barrier layer (7). A second conductive structure (13) is located in the contact hole (10) and is conductively connected to the first conductive structure (6). The spacers prevent material from the first conductive structure (6) from being deposited on the surface of the second insulating layer (8) while the contact hole is being made.

(57) Zusammenfassung

· 303

In einer integrierten Schaltungsanordnung sind oberhalb einer ersten leitenden Struktur (6), die in eine erste isolierende Schicht (4) eingebettet ist, eine erste Barriereschicht (7) und eine zweite isolierende Schicht (8) angeordnet, in denen ein Kontaktloch (10) vorgesehen ist, das auf die erste leitende Struktur (6) reicht. Die Seitenwände des Kontaktlochs (10) sind oberhalb der ersten Barriereschicht (7) mit Spacern versehen, die als Diffusionsbarriere wirken und die bis auf die Oberfläche der ersten Barriereschicht (7) reichen. In dem Kontaktloch (10) ist eine zweite leitende Struktur (13) angeordnet, die mit der ersten leitenden Struktur (6) leitend verbunden ist. Die Spacer verhindem bei der Herstellung des Kontaktlochs eine Ablagerung von Material der ersten leitenden Struktur (6) auf der Oberfläche der zweiten isolierenden Schicht (8).

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Sen ega!
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
ΑZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungam	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	1E	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	ts	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland .	LR	Liberia	SG	Singapur		

Beschreibung

Integrierte Schaltungsanordnung und Verfahren zu deren Herstellung.

5

Die Erfändung betrifft eine integrierte Schaltungsanordnung, die insbesondere unter Verwendung von Kupfer als leitendem Material realisierbar ist.

10 Es werden zunehmend neue Materialien für den künftigen Einsatz in integrierten Schaltungsanordnungen untersucht. Unter anderem wird Kupfer als leitendes Material untersucht.

Bei diesen neuen Materialien tritt mitunter das Problem auf, 15 daß Halbleiterscheiben, insbesondere Siliziumscheiben, mit diesem Material kontaminiert werden.

Es ist daher vorgeschlagen worden (siehe zum Beispiel M. Woo et al, 1998 Symp. VLSI Technology Digest of Technical Papers, Seiten 12 bis 13, oder L. Su et al, 1998 Symp. VLSI Technology Digest of Technical Papers, Seiten 18 bis 19), in integrierten Schaltungen, die Kupfer als leitendes Material enthalten, zwischen derartigen leitenden Strukturen aus Kupfer und dem Halbleitersubstrat eine isolierende Diffusionsbarriere vorzusehen und im Bereich von Kontakten der leitenden Struktur zum Halbleitersubstrat eine leitende Barriere vorzusehen. Durch diese Barrieren soll eine Diffusion von dem kontaminierenden leitenden Material der leitenden Struktur zum Halbleitersubstrat vermieden werden.

30

35

Ferner ist vorgeschlagen worden, oberhalb derartiger leitender Strukturen aus Kupfer Diffusionsbarrieren vorzusehen, die eine Diffusion des Kupfers in dielektrische Schichten, die als sogenanntes Intermetalldielektrikum zwischen verschiedenen Metallisierungsebenen verwendet werden, verhindern.

2

Zur Herstellung einer integrierten Schaltung mit zwei Ebenen leitender Strukturen aus Kupfer ist es bekannt (siehe zum Beispiel M. Woo et al, 1998 Symp. VLSI Technology Digest of Technical Papers, Seiten 12 bis 13 oder L. Su et al, 1998 Symp. VLSI Technology Digest of Technical Papers, Seiten 18 bis 19) Zunächst die untere Ebene leitender Strukturen aus Kupfer zu bilden. Diese untere Ebene ist gegen das Halbleitersubstrat durch Diffusionsbarriereschichten getrennt, wobei im Bereich von Kontakten leitende Diffusionsbarrieren verwendet werden. Auf die untere Metallisierungsebene wird ganzflächiq eine isolierende Diffusionsbarriereschicht aufgebracht und darauf eine weitere dielektrische Schicht, in der Kontaktlöcher zu den leitenden Strukturen der unteren Metallisierungsebene geöffnet werden. Anschließend wird zunächst eine elektrisch leitende Barriere aufgebracht. Danach werden die Kontaktlöcher mit Kupfer gefüllt.

Es hat sich gezeigt, daß es auch in dieser Struktur zu einer Kontamination der dielektrischen Schicht durch Kupfer kommt.

20

25

10

15

Der Erfindung liegt daher das Problem zugrunde, eine integrierte Schaltungsanordnung anzugeben, die mindestens zwei leitende Strukturen aufweist und in der eine Diffusion des Materials der leitenden Strukturen in umgebendes Material vermieden wird. Ferner soll ein Verfahren zur Herstellung einer derartigen integrierten Schaltungsanordnung angegeben werden.

Das Problem wird erfindungsgemäß gelöst durch eine integrierte Schaltungsanordnung gemäß Anspruch 1 sowie ein Verfahren zu deren Herstellung gemäß Anspruch 6. Weitere Ausgestaltungen der Erfindung gehen aus den übrigen Ansprüchen hervor.

In der erfindungsgemäßen Schaltungsanordnung ist eine erste leitende Struktur vorgesehen, die in eine erste isolierende Schicht eingebettet ist. Oberhalb der ersten leitenden Struktur sind eine Diffusionsbarriereschicht und eine zweite iso-

lierende Schicht angeordnet, in denen ein Kontaktloch vorgesehen ist, das auf die erste leitende Struktur reicht. Die Seitenwände des Kontaktlochs sind oberhalb der Diffusionsbarriereschicht mit Spacern versehen, die als Barriere gegen eine Diffusion des Materials der ersten leitenden Struktur in die zweite isolierende Schicht wirken und die bis auf die Oberfläche der Diffusionsbarriereschicht reichen. In dem Kontaktloch ist eine zweite leitende Struktur angeordnet, die mit der ersten leitenden Struktur leitend verbunden ist.

Zur Herstellung einer derartigen integrierten Schaltungsanordnung wird auf ein Substrat, das mindestens die erste isolierende Schicht mit der ersten leitenden Struktur aufweist,
die Diffusionsbarriereschicht aufgebracht. Darauf wird die
zweite isolierende Schicht aufgebracht. In der zweiten isolierenden Schicht wird oberhalb der ersten leitenden Struktur
das Kontaktloch geätzt, in dem die Oberfläche der ersten leitenden Struktur mit der Diffusionsbarriereschicht bedeckt
ist. Anschließend werden an den Seitenwänden des Kontaktlochs
die Spacer gebildet, die als Barriere gegen eine Diffusion
des Materials der ersten leitfähigen Struktur in die zweite
isolierende Schicht wirken. Daraufhin wird das Kontaktloch
bis auf die Oberfläche der ersten leitenden Struktur geöffnet
und mit der zweiten leitenden Struktur versehen.

Da die Seitenwände des Kontaktlochs mit den Spacern, die eine Diffusionsbarrierewirkung haben, bedeckt werden, ehe die Oberfläche der ersten leitenden Struktur in dem Kontaktloch freigelegt wird, wird in dieser Schaltungsanordnung vermieden, daß beim Öffnen des Kontaktlochs eine Ablagerung von an der Oberfläche der ersten leitenden Struktur während des Öffnen des Kontaktloches abgetragenem Material auf den Seitenwänden der zweiten isolierenden Schicht erfolgt. Derartige Ablagerungen während des Kontaktlochätzens werden dafür verantwortlich gemacht, daß in den nach bekannten Verfahren hergestellten Schaltungsanordnungen trotz der Verwendung von Diffusionsbarrieren eine Kontamination der dielektrischen

5

fusion des Materials der ersten leitenden Struktur in benachbartes Material wirkt. Für die erste Diffusionsbarrierestruktur ist insbesondere Ta, TaN, Ti oder TiN geeignet.

5 Ferner ist es vorteilhaft, unterhalb der zweiten leitenden Struktur eine zweite Diffusionsbarrierestruktur vorzusehen, die elektrisch leitend ist und die unterhalb an die zweite leitende Struktur angrenzt und als Barriere gegen eine Diffusion des Materials der zweiten leitenden Struktur wirkt. Auch für die zweite Diffusionsbarrierestruktur sind insbesondere Ta, TaN, Ti oder TiN geeignet.

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines Ausführungsbeispiels, das in den Figuren dargestellt ist, näher erläutert.

15

20

- Figur 1 zeigt einen Schnitt durch ein Substrat mit einer ersten isolierenden Schicht, in die eine erste leitende
 Struktur eingebettet ist, mit einer Diffusionsbarriereschicht, die die erste leitende Struktur bedeckt,
 und mit einer zweiten isolierenden Schicht, in der
 ein Kontaktloch bis auf die Oberfläche der Diffusionsbarriereschicht geöffnet ist.
- Figur 2 zeigt den Schnitt durch das Substrat nach Abscheidung 25 einer konformen Barriereschicht.
 - Figur 3 zeigt den Schnitt durch das Halbleitersubstrat nach Bildung von Spacern mit Diffusionsbarrierewirkung an den Seitenwänden des Kontaktloches.

30

- Figur 4 zeigt den Schnitt durch das Halbleitersubstrat nach Freilegen der Oberfläche der ersten leitenden Struktur innerhalb des Kontaktloches.
- 35 Figur 5 zeigt den Schnitt durch das Halbleitersubstrat nach Bildung einer zweiten leitenden Struktur.

6

Ein Halbleitersubstrat weist mindestens eine Passivierungsschicht 1 und eine darauf angeordnete isolierende Diffusionsbarriereschicht 2 auf. Das Halbleitersubstrat umfaßt im wesentlichen monokristallines Silizium, die Passivierungsschicht 1 SiO₂ und die isolierende Diffusionsbarriereschicht
2 SiN. In der Passivierungsschicht 1 und der isolierenden
Diffusionsbarriereschicht 2 ist ein Anschluß 3 aus Polysilizium oder Wolfram vorgesehen, der zur Kontaktierung eines im
Halbleitersubstrat unterhalb der Passivierungsschicht 1 realisierten Bauelementes vorgesehen ist (siehe Figur 1).

Auf die Oberfläche der isolierenden Barriereschicht 2 wird eine erste isolierende Schicht 4 aus SiO2 oder einem organischen oder anorganischen Material mit einer geringeren Die-15 lektrizitätskonstante als SiO2, das in der Fachwelt als low k Material bezeichnet wird und für das Polyimid oder Stoffe mit der Handelsbezeichnung PBO, BCB, Flowfill oder Silk geeignet sind, in einer Schichtdicke von 0,1 µm bis 2 µm aufgebracht. In der ersten isolierenden Schicht 4 wird durch Bildung einer Öffnung, Abscheidung einer ersten leitfähigen Barriereschicht 20 aus Ta und Abscheidung einer Kupferschicht sowie nachfolgendes chemisch-mechanisches Polieren bis zum Freilegen der Oberfläche der ersten isolierenden Schicht 4 eine erste Diffusionsbarrierestruktur 5 und eine erste leitende Struktur 6 25 gebildet. Die erste Diffusionsbarrierestruktur 5 grenzt an die Seiten und den Boden der ersten leitenden Struktur 6 an. Sie verhindert eine Diffusion des Kupfers der ersten leitenden Struktur 6 in die erste isolierende Schicht 4 sowie in den darunterliegenden Anschluß 3 und über diesen in das Halb-30 leitersubstrat. Die erste leitende Struktur 6 ist in die erste isolierende Schicht 4 eingebettet.

Nachfolgend wird eine erste Diffusionsbarriereschicht 7 aus SiN in einer möglichst geringen Schichtdicke von typisch < 35 100 nm, vorzugsweise 10 bis 50 nm, aufgebracht. Auf die Diffusionsbarriereschicht 7 wird eine zweite isolierende Schicht 8 aus SiO₂ oder einem low k Material in einer Schichtdicke

7

von 0,1 μm bis 2 μm aufgebracht. Mit Hilfe einer Ätzmaske 9 wird in einem Plasmaätzprozeß ein Kontaktloch 10 geöffnet, das oberhalb der ersten leitenden Struktur 6 angeordnet ist und das bis auf die Oberfläche der Diffusionsbarriereschicht 7 reicht.

5

10

15

20

25

Falls die zweite isolierende Schicht 8 aus SiO₂ besteht, wird die Ätzmaske 9 aus Photolack, Polyimid oder Photoimid gebildet und der Plasmaätzprozeß unter Verwendung eines CF₄, CHF₃ und/oder C₄F₈ enthaltenden Ätzgases durchgeführt.

Falls die zweite isolierende Schicht 8 aus low k Material besteht, wird die Ätzmaske 9 aus SiO_2 , SiN oder SiON gebildet und der Plasmaätzprozeß mit einem O_2 enthaltenden Ätzgas unter Zugabe von N_2 , CF4 oder ähnlichem durchgeführt.

Nach Entfernen der Ätzmaske 9 mit wird eine konforme Diffusionsbarriereschicht 11 aus Ta durch PVD (Physical Vapor deposition) oder CVD (Chemical Vapor deposition) in einer Schichtdicke von 10 bis 50 nm abgeschieden (siehe Figur 2).

Durch anisotropes Atzen mit Fluor-Chemie (CF4, CHF3, zum Beispiel CF4 + O_2) werden aus der konformen Barriereschicht 11 an den Seitenwänden des Kontaktloches 10 Spacer 11' gebildet. Die Spacer 11' bestehen aus TaN und weisen eine Diffusionsbarrierewirkung gegen Kupfer auf (siehe Figur 3). Die Spacer 11' reichen bis auf die Oberfläche der ersten Diffusionsbarriereschicht 7.

Durch anisotropes Atzen mit Fluor-Chemie wird die Diffusionsbarriereschicht 7 strukturiert, so daß das Kontaktloch 10 bis auf die Oberfläche der ersten leitenden Struktur 6 reicht. Bei diesem Atzschritt ist die dem Kontaktloch zugewandte Oberfläche der zweiten isolierenden Schicht 8 mit den Spacern 11' bedeckt, so daß eine Ablagerung von an der Oberfläche der ersten leitenden Struktur 6 abgetragenem Material auf die Flanken der zweiten isolierenden Schicht 8, die dem Kontakt-

loch 10 zugewandt sind, vermieden wird (siehe Figur 4). Alternativ können die Ätzung der Spacer 11' und die Strukturierung der Diffuionsbarrierschicht 7 in einem Ätzschritt durchgeführt werden.

Anschließend wird eine zweite leitende Diffusionsbarriereschicht abgeschieden, die die Oberfläche der zweiten isolierenden Schicht 8, die Spacer 11' und die freiliegende Oberfläche der ersten leitenden Struktur 6 bedeckt. Die zweite leitende Diffusionsbarriereschicht wird in einer Schichtdicke von 10 nm bis 50 nm aus TaN durch eine PVD- oder CVD-Abscheidung gebildet. Durch Abscheidung einer weiteren Kupferschicht, die den verbliebenen Freiraum in dem Kontaktloch 10 auffüllt, und Strukturierung der Kupferschicht und der darunter angeordneten zweiten leitenden Diffusionsbarriereschicht werden eine zweite Diffusionsbarriereschicht 12 und eine zweite leitende Struktur 13 gebildet, die mit der ersten leitenden Struktur 6 leitend verbunden ist (siehe Figur 5). Die zweite leitende Struktur 13 ist als Leiterbahn einer Metallisierungsebene ausgestaltet.

9

Patentansprüche

- 1. Integrierte Schaltungsanordnung,
- 5 bei der eine erste leitende Struktur (6) vorgesehen ist, die in einer isolierenden Schicht (4) eingebettet ist,
 - bei der oberhalb der ersten leitenden Struktur (6) eine Diffusionsbarriereschicht (7) und eine zweite isolierende Schicht (8) angeordnet sind, in denen ein Kontaktloch (10) vorgesehen ist, das auf die erste leitende Struktur (6) reicht,
- bei der die Seitenwände des Kontaktlochs (10) oberhalb der Diffusionsbarriereschicht (7) mit Spacern (11') versehen sind, die als Barriere gegen eine Diffusion des Materials der ersten leitenden Struktur in die zweite isolierende Schicht (8) wirken und die bis auf die Oberfläche der Diffusionsbarriereschicht (7) reichen,

20

10

- bei der in dem Kontaktloch (10) eine zweite leitende Struktur (13) angeordnet ist, die mit der ersten leitenden Struktur (6) leitend verbunden ist.
- 25 2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, bei der die Spacer (11') elektrisch leitend sind.
- 3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, bei der die erste leitende Struktur (6) an eine erste Diffusionsbarrierestruktur (5) angrenzt, die elektrisch leitend ist und die mindestens unterhalb und seitlich der ersten leitenden Struktur (6) angeordnet ist und die als Barriere gegen eine Diffusion des Materials der ersten leitenden Struktur (6) wirkt.

35

4. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,

10

bei der die zweite leitende Struktur (13) an eine zweite Diffusionsbarrierestruktur (12) angrenzt, die elektrisch leitend ist und mindestens unterhalb der zweiten leitenden Struktur (13) angeordnet ist und die als Barriere gegen eine Diffusion des Materials der zweiten leitenden Struktur (13) wirkt.

- 5. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
- bei die erste leitende Struktur (6) und/oder die zweite leitende Struktur (13) Kupfer, Silber, Gold, Platin oder Palladium enthält,

15

25

30

35

- bei der die Spacer (11') und/oder die erste Diffusionsbarrierestruktur (5) und/oder die zweite Diffusionsbarrierestruktur (12) Ta, TaN, Ti oder TaN enthalten,
- bei der die Diffusionsbarriereschicht (7) und/oder die Spacer (11') SiN oder SiON enthalten.
- 20 6. Verfahren zur Herstellung einer integrierten Schaltungsanordnung,
 - bei dem auf ein Substrat (1, 2, 3), das mindestens eine erste isolierende Schicht (4) aufweist, in die eine erste leitende Struktur (6) eingebettet ist, eine Diffusionsbarrierschicht (7) aufgebracht wird,
 - bei dem auf die Diffusionsbarriereschicht (7) eine zweite isolierende Schicht (8) aufgebracht wird,

- bei dem in die zweite isolierende Schicht (8) oberhalb der ersten leitenden Struktur (6) ein Kontaktloch (10) geätzt wird, in dem die Oberfläche der ersten leitenden Struktur (6) mit der Diffusionsbarriereschicht (7) bedeckt ist,

- bei dem an den Seitenwänden des Kontaktlochs (10) Spacer (11') gebildet werden, die als Barriere gegen eine Diffusi-

11

on des Materials der ersten leitfähigen Struktur (6) in die zweite isolierende Schicht (8) wirken,

- bei dem das Kontaktloch (10) bis auf die Oberfläche der ersten leitenden Struktur (6) geöffnet wird,
 - bei dem in dem Kontaktloch (10) eine zweite leitende Struktur (13) gebildet wird, die mit der ersten leitenden Struktur (6) leitend verbunden ist.

7. Verfahren nach Anspruch 6, bei dem die Spacer (11') aus elektrisch leitendem Material gebildet werden.

15 8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7,

20

- bei dem zur Herstellung der ersten elektrisch leitenden Struktur (6) auf das Substrat (1, 2, 3) die erste isolierende Schicht (4) aufgebracht wird,
- bei dem in der ersten isolierenden Schicht (4) eine Öffnung erzeugt wird,
- bei dem durch Abscheiden und Strukturieren einer ersten leitenden Barriereschicht eine erste Diffusionsbarrierestruktur (5) gebildet wird, die elektrisch leitend ist und die den Boden und die Seitenwände der Öffnung bedeckt,
- bei dem die erste leitende Struktur (6) durch Auffüllen der
 öffnung mit leitendem Material gebildet wird.
 - 9. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
- bei dem nach der Öffnung des Kontaktloches (10) bis auf die
 Oberfläche der ersten leitenden Struktur (6) eine zweite leitende Barriereschicht abgeschieden wird,

12

- bei dem eine leitende Schicht abgeschieden wird,
- bei dem durch Strukturierung der leitenden Schicht und der zweiten leitenden Barriereschicht die zweite leitende Struktur (13) und eine darunter angeordnete zweite Diffusionsbargierestruktur (12) gebildet werden.
 - 10. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 9,

5

- 10 bei dem die erste leitende Struktur (6) und/oder die zweite leitende Struktur (13) Kupfer, Silber, Gold, Platin oder Palladium enthalten,
- bei dem die Spacer (11') und/oder die erste Diffusionsbarrierestruktur (5) und/oder die zweite Diffusionsbarrierestruktur (12) Ta, TaN, Ti oder TiN enthalten,
 - bei dem die Diffusionsbarriereschicht (7) und/oder die Spacer (11') SiN oder SiON enthalten.




FIG 4





FIG 5



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

intern ... iai Application No PCT/DE 99/02927

A CLASSIF IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER H01L23/522			. 1
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classificat	ton and IPC		
B. FIELDS	SEARCHED SEARCHED			
	cumentation searched (classification system followed by classification $H01L$	n symbols)		
	ion searched other than minimum documentation to the extent that eu			
Electronic da	ata base consulted during the international search (name of data base	e and, where practical	al, search terms used)	
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	want passages	Relevant to daim No.	
X Y	EP 0 798 778 A (TOKYO SHIBAURA ELI CO) 1 October 1997 (1997-10-01) page 8, column 13, line 32 -page 15, line 1; figures 1-5 page 6, column 10, line 29 - line	9, column	1-3,5-8, 10 4,9	
X A	US 5 612 254 A (FRASER DAVID B E 18 March 1997 (1997-03-18) column 4, line 16 -column 8, line figures 5-9		1-3,5-8, 10 4,9	
Y	US 5 308 793 A (TAGUCHI MITSURU 3 May 1994 (1994-05-03) column 9, line 7 - line 47; figur 12,14A-14C		4,9	
Furti	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family	ly members are listed in annex.	
"A" docume consider a filing do "L" docume which citation "O" docume other i "P" docume other i "P" docume	ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance document but published on or after the international state ent which may throw doubts on priority claim(s) or is ofted to establish the publication date of another in or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ent published prior to the international filing date but	ublished after the international filing date and not in conflict with the application but and the principle or theory underlying the decident relevance; the claimed invention dered novel or cannot be considered to nitive step when the document is taken alone decident relevance; the claimed invention detered to involve an inventive step when the motined with one or more other such documbination being obvious to a person skilled ser of the same patent family		
	actual completion of the international search	Date of mailing of 07/03/2	of the International search report	
	P9 February 2000	Authorized officer		
	Europeen Peterit Office, P.B. 5818 Paterdiaan 2 NL – 2280 HV Rijewijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31–70) 340–3016	Zeisleı	er, P	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

Intern. at Application No PCT/DE 99/02927

Patent do		t	Publication date		atent family member(8)	Publication date
EP 0798	798778	A	01-10-1997	JP	9260492 A	03-10-1997
				CN	1167338 A	10-12-1997
				US	5966634 A	12-10-1999
US 5612	2254	Α	18-03-1997	GB	2268329 A,B	05-01-1994
				J۲	6069353 A	11-03-1994
				SG	42982 A	17-10-1997
				US	5739579 A	14-04-1998
	37	ý		US	5817572 A	06-10-1998
US 5308	 3793	Α	03-05-1994	JP	5029254 A	05-02-1993

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern nales Aktenzeichen PCT/DE 99/02927

A KLASSIF IPK 7	TZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H01L23/522	·						
Nach der Inti	ernationalen Patentidasstfikation (IPK) oder nach der nationalen Klass	iffikation und der IPK						
	CHIERTE GEBIETE							
	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole H01L	»)						
Pecherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sow	reit diese unter die recherchierten Gebiete faile	n					
Noor Research								
Während de	r Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na	me der Datenbank und evtl. verwendete Such	begriffe)					
	•							
			1					
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN							
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit enforderlich unter Angabe	der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.					
X	EP 0 798 778 A (TOKYO SHIBAURA ELE	ECTRIC	1-3,5-8,					
	CO) 1. Oktober 1997 (1997-10-01)		10					
Υ	Seite 8, Spalte 13, Zeile 32 -Seit Spalte 15, Zeile 1; Abbildungen 1-	ce 9,	4,9					
	Seite 6, Spalte 10, Zeile 29 - Ze	ile 33						
χ	US 5 612 254 A (FRASER DAVID B E	T AL)	1-3,5-8,					
^	18. März 1997 (1997-03-18)	, ,,,,	10					
Α	Spalte 4, Zeile 16 -Spalte 8, Zei	1e 67;	4,9					
	Abbildungen 5-9							
Υ	US 5 308 793 A (TAGUCHI MITSURU	ET AL)	4,9					
	3. Mai 1994 (1994-05-03) Spalte 9, Zeile 7 - Zeile 47; Abb	i 1 dungen						
	12,14A-14C							
	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu nehmen	X Siehe Anhang Patentfamille						
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem Internationalen Anmeldedatum oder dem Prioditätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der								
aberr	aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeidung nicht kolkdiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden							
Anme	"E" ätteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung							
"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweitelhaft er- echelnen zu lassen oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden								
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderlacher Tätigkeit beruhend betrachtet								
"O" Veröffe	ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und							
"P" Veröfte	Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht entlichung, die vor dem internationalen Anneldedatum, aber nach	dese Verbindung für einen Fachmann nah "&" Veröffentlichung, die Mitglied derseiben Pa						
	beenspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des Internationalen Reche						
,	29. Februar 2000	07/03/2000						
Name und	Postanechrift der Internationalen Recherchenbehärde Europäischee Paternamt, P.B. 5818 Paterniaan 2	Bevollmächtigter Bedlensteter						
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni,	Zeisler, P						
1	Fax: (+31-70) 340-3016	Zeisier, r						

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Intern. alee Aktenzeichen
PCT/DE 99/02927

Im Recherchenbericht ngeführtes Patentdokument			Datum der V röffentlichung	Mitglied(r) der Patentiamilie		Datum der Veröffentlichung	
EP 0798778 A		A	01-10-1997	JP	9260492	A	03-10-1997
				CN	1167338	Α	10-12-1997
				US	5966634	A	12-10-1999
US	5612254	A	18-03-1997	GB	2268329	A.B	05-01-1994
••		• •		JP	6069353		11-03-1994
				SG	42982	Α	17-10-1997
				US	5739579	Α	14-04-1998
	13	Š		US	5817572		06-10-1998
US	5308793	A	03-05-1994	JP	5029254	A	05-02-1993